

HOJA TÉCNICA DE PRODUCTO / ESPECIFICACIÓN DE VENTA

Nombre del Producto:

RESIFEL 60 CCS-03

Código Monfel:

RA03

Presentaciones: Venta a granel y tambor metálico abierto de 200 Kg.

ATRIBUTOS DE CALIDAD

Determinación	Límites	Metodología
Apariencia	Clara y transparente, ligeramente ámbar	Visual
% Sólidos, % peso	59.00 – 61.00	ASTM
Viscosidad Gardner Holdt	Z2.0 – Z4.0	ASTM
Número Ácido Base Sólidos, mg de KOH/g de muestra	12.00, máx.	ASTM
Color Gardner	5, máx.	ASTM

Descripción del producto: Resina alquídica de aceite de soya de cadena cortada disuelta en xileno, compatible con resinas acrílicas e isocianatos.

Composición:

- Resina Alquídica, % peso: 60.00
- Xileno, % peso 40.00

Uso: Se emplea para la fabricación de esmaltes de repintado automotriz e industriales de secado rápido, así como en barnices para madera.

Propiedades: Se caracteriza por presentar alto brillo y dureza, es una resina de color bajo y eficiente secado al tacto, curado al aire por medio de agentes secantes utilizados como catalizadores y al reaccionar con isocianatos presenta excelente adherencia al metal.

Secantes: Curado por óxido reducción mediante metales

Octoato de Cobalto: 0.05%; Octoato de Calcio: 0.20%; Octoato de Zirconio: 0.30%

Información Adicional

Densidad (g/mL) a 25°C	1.0100 – 1.0400
------------------------	-----------------

Almacenamiento: Mantenga el producto en un lugar fresco y seco, de preferencia bajo techo.

Referencia HDS-RESIFEL 60 CCS-03

Referencia: Documentos internos de Monfel.

DOCUMENTO PARA FINES COMERCIALES

Este documento no hace ninguna garantía, expresa o implícita, de aptitud para un uso particular del producto. El comprador/cliente debe determinar la idoneidad del producto para su uso bajo las leyes y regulaciones aplicables

