

## HOJA TÉCNICA DE PRODUCTO / ESPECIFICACIÓN DE VENTA

Nombre del Producto:

RESIFEL 50 ES-05

Código Monfel:

RA05

**Presentaciones: Venta a granel y tambor metálico de 200 Kg.**

### ATRIBUTOS DE CALIDAD

Determinación	Límites	Metodología
Apariencia	Clara y transparente, ligeramente ámbar	Visual
% Sólidos, % peso	49.00 – 51.00	ASTM
Viscosidad Gardner Holdt	Z3.5 – Z4.5	ASTM
Número Ácido Base Sólidos, mg de KOH/g de muestra	6.00, máx.	ASTM
Color Gardner	3, máx.	ASTM

**Descripción del producto:** Resina alquídica formulada a base de aceite de soya y copolimerizada con monómero de estireno disuelta en xileno.

**Composición:** Base Alquídica Copolimerizada con Monómero de Estireno, % peso: 50%; Xileno, % peso: 50%.

**Uso:** Se emplea en la formulación de esmaltes domésticos, industriales, anticorrosivos, martillados de secado rápido.

**Propiedades:** Se caracteriza por presentar resistencia al amarillamiento y de excelente aceptación de solventes, excelente brillo, adherencia, dureza, secado rápido y curado al aire por medio de agentes secantes utilizados como catalizadores.

**Secantes:** Curado por óxido reducción mediante metales  
Porcentaje de metal total activo sobre sólidos totales de resina:  
Cobalto: 0.08%

**Información Adicional:**

Densidad (g/mL) a 25°C	0.9600 – 0.9800
------------------------	-----------------

**Almacenamiento:** Mantenga el producto en un lugar fresco y seco, de preferencia bajo techo.  
Referencia HDS-RESIFEL 50 ES-05.

**Referencia:** Documentos internos de Monfel.

### DOCUMENTO PARA FINES COMERCIALES

Este documento no hace ninguna garantía, expresa o implícita, de aptitud para un uso particular del producto. El comprador/cliente debe determinar la idoneidad del producto para su uso bajo las leyes y regulaciones aplicables.

