

HOJA TÉCNICA DE PRODUCTO / ESPECIFICACIÓN DE VENTA

Nombre del Producto:

RESIFEL 70 L-07

Código Monfel:

RA07

Presentaciones: Venta a granel y tambor metálico abierto de 180 Kg.

ATRIBUTOS DE CALIDAD

Determinación	Límites	Metodología
Apariencia	Clara y transparente, ligeramente ámbar	Visual
% Sólidos, % peso	69.00 – 71.00	ASTM
Viscosidad Gardner Holdt	Z6 – Z7	ASTM
Número Ácido Base Sólidos, mg de KOH/g de muestra	8.00, máx.	ASTM
Color Gardner	4, máx.	ASTM

Descripción del producto: Resina alquídica a base de aceite de soya de cadena larga disuelta en gas nafta.

Composición: Resina Alquídica, % en peso: 70%; Gas Nafta, % peso: 30%.

Uso: Recubrimientos para esmaltes arquitectónicos de secado al aire, esmaltes marinos para cubiertas y esmaltes domésticos.

Propiedades: Se caracteriza por presentar excelente durabilidad, alto brillo, secado típico de 5 – 8 horas y curado al aire por medio de agentes secantes utilizados como catalizadores.

Secantes: Curado por oxido reducción mediante metales
Porcentaje de metal total activo sobre sólidos totales de resina:
Cobalto: 0.09%; Calcio: 0.271%; Zirconio: 0.214%

Información Adicional:

Densidad (g/mL) a 25°C	0.942 – 0.962
------------------------	---------------

Almacenamiento: Mantenga el producto en un lugar fresco y seco, de preferencia bajo techo.
Referencia HDS-RESIFEL 70 L-07.

Referencia: Documentos internos de Monfel.

DOCUMENTO PARA FINES COMERCIALES

Este documento no hace ninguna garantía, expresa o implícita, de aptitud para un uso particular del producto.
El comprador/cliente debe determinar la idoneidad del producto para su uso bajo las leyes y regulaciones aplicables.

