

HOJA TÉCNICA DE PRODUCTO / ESPECIFICACIÓN DE VENTA

Nombre del Producto:

RESIFEL 50 ES-05 HV

Código Monfel:

RA05 HV

Presentaciones: Venta a granel y tambor metálico de 200 Kg.

ATRIBUTOS DE CALIDAD

Determinación	Límites	Metodología
Apariencia	Clara y transparente, ligeramente ámbar	Visual
% Sólidos, % peso	49.00 – 51.00	ASTM
Viscosidad Gardner Holdt	Z4.5 – Z5.0	ASTM
Número Ácido Base Sólidos, mg de KOH/g de muestra	6.50, máx.	ASTM
Color Gardner	3, máx.	ASTM

Descripción del producto: Resina alquídica formulada a base de aceite de soya y copolimerizada con monómero de estireno disuelta en xileno.

Composición: Base Alquídica Copolimerizada con Monómero de Estireno, % peso: 50%; Xileno, % peso: 50%.

Uso: Se emplea en la formulación de esmaltes domésticos, industriales, anticorrosivos, martillados de secado rápido.

Propiedades: Se caracteriza por presentar resistencia al amarillamiento y de excelente aceptación de solventes, excelente brillo, adherencia, dureza, secado rápido y curado al aire por medio de agentes secantes utilizados como catalizadores.

Secantes: Curado por óxido reducción mediante metales
Porcentaje de metal total activo sobre sólidos totales de resina:
Cobalto: 0.08%

Información Adicional:

Densidad (g/mL) a 25°C	0.9600 – 0.9800
------------------------	-----------------

Almacenamiento: Mantenga el producto en un lugar fresco y seco, de preferencia bajo techo.
Referencia HDS-RESIFEL 50 ES-05HV.

DOCUMENTO PARA FINES COMERCIALES

Este documento no hace ninguna garantía, expresa o implícita, de aptitud para un uso particular del producto.

El comprador/cliente debe determinar la idoneidad del producto para su uso bajo las leyes y regulaciones aplicables.



HOJA TÉCNICA DE PRODUCTO / ESPECIFICACIÓN DE VENTA

Nombre del Producto:

RESIFEL 50 ES-05 HV

Código Monfel:

RA05 HV

HISTÓRICO DE CAMBIOS DEL DOCUMENTO

Versión	Fecha	Histórico de cambios	Razón del cambio	Quién realiza el cambio (Firma Monfel)
2.0	22/10/25	Se agrega histórico de cambios	Cumplir lineamientos de ISO 9001:2015	LZZ 221025

Agregar cuantas filas sean necesarias para la continuación del histórico.

